

Bezeichnung	Stoff Name	Alsistrong
	Gebrauch	Reinraum
	Cleanroom Klasse	
	ISO	4 - 8
	EU GMP	A - C
	US FED Std	10 - 100.000
	Gewicht	118 g/m ²
	Zusammensetzung des Stoffes	98% PES / 2% CA
	Art des antistatische Garnes	Negastat P210
	Finish	
	Gewebe	Köper 3/2
	Muster	Kariert 5mm * 5mm
	Sterilisation	Dampf - Gamma
Verfügbare Farben		
Benutzerkomfort	Hohe Filtration Weiches Gefühl Hoher Tragekomfort	

Leistung	Atmungsaktivität ISO 9237-2:1995	18,10 l/m ² .s
	Wasserdichtheit DIN EN ISO 11092:2014 Ret	2,71 m ² Pa/W
	Reißfestigkeit ISO 13934/1:2013	Kette 830 N / Schuss 1500 N
	Scheuerfestigkeit ISO 12947/2:1998	> 100.000 cycles
	Decay time EN 1149-3	0,01 sec
	Oberflächenwiderstand EN 1149-1	10 exp6 Ohm
	Partikelrückhaltevermögen	
	0,3 µm	98%
0,5 µm	98%	
5,0 µm	98%	